

# Pellets Lösvikt Bulkt

## Kvalitetsanalys

- Diameter: 8 mm
- Längd: max 4 ggr f mm
- Bulkvikt ca: 650 kg/m<sup>3</sup>s
- Torrhalt ca: 91,5 %
- Askhalt: < 0,7 %
- Värmevärde, eff. ca: 4,8 MWh/ton
- Svavel S ca 0,01 %
- Kol C ca 50,9 %
- Väte H ca 6,2 %
- Kväve N ca 0,1 %
- Syre O ca 42,5 %
- Klor Cl ca 0,003 %

# Pellets i Småsäck

## Kvalitetsanalys

- Diameter: 6 mm eller 8 mm
- Längd: max 4 ggr f mm
- Bulkvikt ca: 650 kg/m<sup>3</sup>s
- Torrhalt ca: 91,5 %
- Askhalt: < 0,7 %
- Värmevärde, eff. ca: 4,8 MWh/ton
- Svavel S ca 0,01 %
- Kol C ca 50,9 %
- Väte H ca 6,2 %
- Kväve N ca 0,1 %
- Syre O ca 42,5 %
- Klor Cl ca 0,003 %